

**APROVADO**

Dep. Qualidade

Cailà & Parés, s.a.

OLEOCHEMICALS MANUFACTURER

Polígono Industrial Zona Franca
Sector B, Calle C
08040 Barcelona
Tel. -34 -93 -335.48.50
Fax -34 -93 -335.54.54

ÁCIDOS GRASOS HIDROGENADOS
ÁCIDOS ESTEÁRICOS / STEARIC ACIDS

CYPTEC AE- 03

Ácido Esteárico
Stearic Acid

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO : ISO 9001
QUALITY SYSTEM CERTIFICATE : ISO 9001

CODIGO / CODE :AG2041

ANÁLISIS ANALYSIS	UNIDADES UNITS	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION	MÉTODO METHOD
ÍNDICE DE ACIDEZ - ACID VALUE ÍNDICE DE IODO - IODINE VALUE ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN SAPONIFICATION VALUE TÍTULO - TITRE COLOR - COLOUR UNIDADES ROJAS - RED UNITS UNIDADES AMARILLAS - YELLOW UNITS INSAPONIFICABLES / UNSAPONIFIABLE	mg KOH / g g I ₂ / 100 g mg KOH / g ° Centígrados LOVIBOND 5 ¼ " (R) (Y) %	200 - 210 MÁX. 3 201 - 211 56 - 61 1,0 5 MAX. 3	ISO 660 - 1996 ISO 3961 - 1996 ISO 3657 - 2002 ISO 935 - 1988 BS 684.1.14 - 1998 ISO 18609 - 2000

CROMATOGRAFÍA DE GASES - GAS CHROMATOGRAPHY - (%)

ISO 5508 – 1990 / ISO 5509 - 2000

ÁCIDO LÁURICO - LAURIC ACID (C-12) MÁX. 4 ÁCIDO MIRÍSTICO - MYRISTIC ACID (C-14) MÁX. 6 ÁCIDO PENTADECANOICO - PENTADECANOIC ACID (C-15) MÁX. 1 ÁCIDO PALMÍTICO - PALMITIC ACID (C-16) 24 - 35 ÁCIDO MARGÁRICO - MARGÁRIC ACID (C-17) MÁX. 3	ÁCIDO ESTEÁRICO - STEARIC ACID (C-18) 56 - 68 ÁCIDO OLEICO - OLEIC ACID (C-18 :1) MÁX. 3 ÁCIDOS GRASOS SUP. - HIGHER FATTY ACIDS MAX. 2
--	---

Edición: Edition: 01/Marzo/2005 01/March/2005	Jefe de Calidad : Quality Manager: Jordi Colell Fecha: Date:	Pte. Comité Dirección : Steering Committee Pres.: Víctor Tarragó Fecha : Date :	ACEPTACIÓN : ACCEPTED Cliente: Customer:- Firma: Signature: Nombre - Name: Cargo - Position: Fecha - Date:
--	---	--	---

ROGAMOS NOS DEVUELVAN LAS ESPECIFICACIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS.
PLEASE RETURN THE SPECIFICATIONS PROPERLY SIGNED AND SEALED.